

Lecatex

REVESTIMIENTOS TEXTURADOS

GUÍA DEL PRODUCTO • PAREDES

Lecatex Stone Escaleras y Paredes

Revestimiento de piedra de granito natural para escaleras y paredes, interiores y exteriores. Viene listo para aplicar y no lleva puente de adherencia: se aplica con espátula o llana metálica sobre cerámico, madera, hormigón, revoque o yeso. Terminación con Laca Poliuretánica: obligatoria en exterior y sugerencia técnica en interior.

≈ 10 m² por mano

balde de 20 kg, superficie pareja

Listo para aplicar

sin puente, sin mezclas ni agregados

7 tonos de piedra

Acero, Ámbar, Ártico, Grafito, Hielo, Siena y Vitrío

Piedra real en escaleras y paredes

Lecatex Stone Escaleras y Paredes es un revestimiento decorativo y protector elaborado con **piedra de granito natural y aglutinantes de grado industrial**, formulado para escaleras y paredes, interiores y exteriores. Viene listo para aplicar: no requiere mezcla de componentes, ni agregados, **ni puente de adherencia**.

Se aplica con espátula o llana metálica, bien planchado, y al secar forma una superficie firme, impermeable y sin juntas, con el aspecto y la textura de la piedra real. Es de bajo olor, así que se puede aplicar en ambientes habitados con ventilación. Fabricado por Lecatex en Pilar, Buenos Aires.

Ideal para

Escaleras interiores y exteriores (huellas, contrahuellas y laterales), paredes de livings, pasillos y halls, locales y oficinas, zócalos, columnas, frentes de mostrador y muros decorativos.

Se aplica sobre

Cualquier base firme: **cerámico** (amolado hasta sacar todo el esmalte), **madera** (lijada al natural), hormigón, revoque curado (mínimo 28 días), yeso, placa de roca de yeso y pintura firme (lijados y con una mano de Fondo Base).

Laca Poliuretánica

Exterior: OBLIGATORIA. Interior: sugerencia técnica, no obviarla. Una mano con rodillo de pelo corto, con el revestimiento seco.

No es para

Pisos, piletas ni superficies con agua permanente: para pisos está Lecatex Stone.



Escalera revestida en Siena

Huellas, contrahuellas y narices en piedra continua.

01

Piedra natural continua

Superficie sin juntas, con la textura y el color del granito. Impermeable una vez seca: se limpia con agua y detergente neutro.

02

Listo y sin puente

Se revuelve y se aplica, sin puente de adherencia. Una mano sobre superficie pareja; 2 o 3 manos para emparejar superficies muy desparejas.

03

Sin demoler

Se aplica sobre el cerámico o la madera existentes, bien preparados. Bajo olor: se aplica en ambientes habitados.

BALDE LISTO PARA USAR

20 kg $\approx$ 10 m² POR MANO $\cdot$ $\approx$ 2 KG/M²

Monocomponente: la piedra ya viene aglutinada y con la consistencia justa para trabajar en vertical. Sobre superficie muy despareja, con 2 o 3 manos, el consumo aumenta en proporción.

COMPOSICIÓN

Piedra de granito natural + aglutinantes de grado industrial

RENDIMIENTO

$\approx$ 10 m² por mano ($\approx$ 2 kg/m²) sobre superficie pareja

HERRAMIENTA

Espátula o llana metálica, bien planchado

SECADO AL TACTO

4 a 6 h

ENTRE MANOS

24 h, si la superficie pide más de una

PRESENTACIÓN

Balde de 20 kg, listo para usar (monocomponente)

ESPESOR

2 a 3 mm, el de la piedra

PUENTE DE ADHERENCIA

NO lleva: se aplica directo sobre la base preparada

PARA PISAR

48 a 72 h después de la última mano, según la humedad

LACA POLIURETÁNICA

Exterior: OBLIGATORIA $\cdot$ Interior: sugerencia técnica



Balde de 20 kg

Listo para usar: se revuelve desde el fondo y se aplica.

Laca: obligatoria en exterior, sugerencia técnica en interior.
Vida útil de 12 meses en envase original cerrado. Usar el mismo lote en una misma pared para que el tono quede uniforme.

Cuánto necesita para su obra

La regla

m² a revestir $\div$ 10 = baldes por mano, redondeando siempre hacia arriba. Si la superficie está muy despareja, multiplicar por la cantidad de manos previstas.

Paredes

Ancho $\times$ alto. Una pared de 3,50 $\times$ 2,60 m son 9,1 m²: entra en 1 balde.

Escaleras

(Huella + contrahuella) $\times$ ancho $\times$ cantidad de escalones. Catorce escalones de 1 m: (0,28 + 0,18) $\times$ 1 $\times$ 14 = 6,5 m² $\rightarrow$ 1 balde.

Productos complementarios

Fondo Base

Sobre yeso, placa de roca de yeso o pintura brillante: lijar y aplicar una mano para emparejar la absorción.

Base Niveladora

Para reparar fisuras, agujeros y desniveles antes de revestir: el producto copia la superficie.

Laca Poliuretánica


OBLIGATORIA en exterior; en interior, sugerencia técnica. Una mano, con el revestimiento seco. Kit de 9 L = 30 m²; de 18 L = 60 m².

Siete tonos a elección

El color no está pintado: **es la piedra**. Cada tono es una mezcla de granitos naturales, así que el resultado final tiene la profundidad y el brillo propios de la piedra.



Acero



Ámbar



Ártico




Grafito



Hielo



Siena



Vitrio

Cómo elegir el tono

Ambientes claros

Hielo, Ártico y Vitrio agrandan el espacio y funcionan bien en palieres y pasillos sin luz natural.

Contraste y uso intenso

Grafito y Acero marcan el escalón y disimulan la marca del uso diario en escaleras de mucho tránsito.

Tonos cálidos

Ámbar y Siena combinan con madera, ladrillo y muebles cálidos en livings y locales.

Terminación en dos tonos. En escaleras se puede combinar un tono en la huella y otro en la contrahuella, como en la foto: Hielo arriba y Grafito en el frente del escalón. Son dos aplicaciones separadas, con protección entre tonos: es un trabajo adicional que se cotiza aparte y se define antes de arrancar la obra.

Las imágenes son de referencia: el tono puede presentar variaciones leves entre partidas. Para elegir en firme, pida la muestra física en su punto de venta o vea los tonos en www.lecatex.com.ar.



Dos tonos en la misma escalera

Huella clara y contrahuella oscura, sin juntas.

01 Preparación de la base

Firme, limpia y seca. **Cerámico:** amolar con disco de muela o continuo hasta sacar TODO el esmalte y abrir el poro. **Madera:** firme, sin movimiento, lijada hasta dejar la veta lijada, la madera al natural. Revoque nuevo: 28 días de curado. Yeso, placa o pintura firme: lijar y aplicar Fondo Base. Aspirar todo el polvo y reparar huecos y desniveles: el producto copia la base.

02 Sin puente, listo para aplicar

NO lleva puente de adherencia. Revolver desde el fondo del balde hasta repartir la piedra. No agregar agua ni diluyente. Usar el mismo lote en toda la obra.

03 Aplicación y planchado

Con espátula o llana metálica, extender y PLANCHAR bien hasta lograr una superficie pareja y uniforme, del espesor de la piedra (2 a 3 mm). Paredes de arriba hacia abajo, empalmando en fresco.

04 En escaleras

De arriba hacia abajo: primero la contrahuella y después la huella. Las narices y los cantos se terminan redondeados con la llana. Superficie despereja: 2 o 3 manos, con 24 h entre manos.

05 Secado

Al tacto en 4 a 6 horas. Se puede pisar a las 48 a 72 horas de la última mano, según la humedad.

06 Laca Poliuretánica

Exterior: OBLIGATORIA. Interior: sugerencia técnica. Con el revestimiento seco, una mano con rodillo de pelo corto (detalle en la página siguiente).

Condiciones para aplicar

Clima

Aplicar entre 10 °C y 35 °C. No aplicar con humedad ambiente mayor al 85 %.

Superficie

Nunca sobre superficie húmeda. Sin puente, la base firme, seca y con mordiente es la clave de la adherencia.

Seguridad y limpieza

Producto de bajo olor: usar guantes y protección ocular, y ventilar. Limpiar las herramientas con agua antes de que seque y cerrar bien el balde.

En obra



Listo para aplicar

Balde Siena abierto.



Narices redondeadas

Terminadas con la llana.



Zócalo lateral

Revestido en continuidad.

Laca Poliuretánica: el último paso

EXTERIOR · OBLIGATORIA

En escaleras y paredes a la intemperie es obligatoria: protege el revestimiento del sol, la lluvia y el uso.

INTERIOR · SUGERENCIA TÉCNICA

En interior la recomendamos siempre, no obviarla: da más durabilidad, menos manchas y una limpieza más fácil.

01

Revestimiento seco

Cumplidas las 48 a 72 h de secado, limpio y sin polvo.

02

Mezcla A + B

Todo el componente A con todo el B, durante 1 minuto. Sin thinner. Usar dentro de los 20 minutos.

03

Una mano fina

Rodillo de pelo corto, capa pareja, sin charcos ni chorreaduras. Bordes con pincel.

04

Tránsito

Peatonal a las 24 h. Se renueva cada 12 meses.



Laca sobre la escalera seca

Rodillo de pelo corto, capa fina y pareja.

UV

Estabilizadores UV

IMPORTANTE: estabilizadores UV de grado industrial que protegen los aglutinantes del sol.



Impermeabiliza

Sella la superficie contra el agua y la humedad.



Menos manchas

Cierra el poro: la suciedad no penetra.

Kit de 9 L

Rinde 30 m² en una mano.

Kit de 18 L

Rinde 60 m² en una mano.

Terminación

Sale brillante y se asienta en un brillo natural y parejo.

De cerámico gastado a **piedra continua**

Escalera compensada con huellas de cerámico rojo. Se amoló el cerámico hasta abrir el poro y se revistieron huellas, contrahuellas, narices, descanso y zócalo lateral con Lecatex Stone Escaleras y Paredes color Siena, sin demoler.



ANTES

Cerámico rojo, con el esmalte gastado.



DESPUÉS

Stone Escaleras y Paredes, color Siena.



Escalones del giro

Cada uno siguiendo su forma.



Narices continuas

Redondeadas con la llana.



Siena de cerca

Granito natural.

Ficha rápida

COMPOSICIÓN

Piedra de granito natural + aglutinantes de grado industrial

PRESENTACIÓN

Balde de 20 kg, listo para usar (monocomponente)

RENDIMIENTO

≈ 10 m² por mano (≈ 2 kg/m²) sobre superficie pareja

ESPESOR

2 a 3 mm, el de la piedra

Preguntas frecuentes

¿Qué diferencia hay con Lecatex Stone?

Lecatex Stone es un kit de dos componentes para pisos. Stone Escaleras y Paredes es monocomponente, listo para aplicar, sin puente, y está formulado para escaleras y paredes: se revuelve y se aplica con espátula o llana metálica.

¿Cuánto rinde el balde?

Aproximadamente 10 m² por mano sobre superficie pareja, unos 2 kg por m². Sobre superficies muy desparejas, con 2 o 3 manos, el consumo aumenta en proporción.

¿Se puede usar en exterior o en pisos?

En exterior sí, en escaleras y paredes, con una condición: es OBLIGATORIO terminarlo con una mano de Laca Poliuretánica, una vez seco. En interior la laca es sugerencia técnica. No es apto para pisos, piletas ni superficies con agua permanente.

¿Hay que mezclarlo con algo?

No. Viene listo para usar: solo hay que revolver desde el fondo del balde hasta que la piedra quede bien repartida. No se le agrega agua ni diluyente.

¿Se puede aplicar sobre cerámicos o madera?

Sí, sin demoler y sin puente. El cerámico se amola con disco de muela o continuo hasta sacar todo el esmalte; la madera tiene que estar firme y lijada hasta quedar al natural.

¿Cuándo puedo usar la escalera?

El secado al tacto es de 4 a 6 horas. Se puede pisar a las 48 a 72 horas de la última mano, según la humedad.

¿Cómo se limpia y se mantiene?

Una vez seco es impermeable y no absorbe las manchas de uso normal: se limpia con agua y detergente neutro. No necesita ceras. La laca se renueva cada 12 meses.

¿Se puede aplicar con la casa habitada?

Sí. Es de bajo olor y se aplica con ventilación del ambiente. Hay que dejar libre la escalera o la pared durante el secado.

Dónde conseguirlo

En su punto de venta

Consulte stock, presentaciones y colores disponibles en el comercio donde recibió esta guía.

Manual de aplicación

El paso a paso completo, con fotos, está en el Manual de aplicación de Lecatex Stone Escaleras y Paredes.

Lecatex

www.lecatex.com.ar · Instagram
@lecatexrevestimientos · Fábrica en Pilar,
Buenos Aires.