

Lecatex

REVESTIMIENTOS TEXTURADOS

GUÍA DEL PRODUCTO • IMPERMEABILIZANTES

Membrana Híbrida de Poliuretano

Membrana líquida de base acuosa formulada con acrílico de alta elasticidad y poliuretano de grado industrial. Impermeabilización de alta performance para techos, losas y terrazas, en frío y sin maquinaria.

40 m² por mano

balde de 20 L • 20 m² el de 10 L

No se diluye

se aplica tal cual viene en el balde

5 colores

Blanco, Gris Claro, Gris Oscuro, Beige y Bordó



Alta performance, **aplicación simple**

La Membrana Híbrida de Poliuretano es una membrana líquida impermeabilizante de base acuosa formulada con **acrílico de alta elasticidad y poliuretano de grado industrial**. Esa combinación aporta alta elongación, excelente resistencia a la intemperie y mayor durabilidad que las membranas acrílicas convencionales.

A diferencia de la poliurea tradicional, que exige maquinaria de proyección en caliente y personal muy especializado, la Híbrida se aplica en frío con rodillo, sin equipos especiales, y forma una película continua, flexible e impermeable, sin juntas. Es una alternativa de alta performance con una aplicación mucho más simple. Fabricada por Lecatex en Pilar, Buenos Aires.

Ideal para

Techos, losas y azoteas transitables, terrazas, balcones y galerías, y renovación de membranas asfálticas o acrílicas envejecidas.

Se aplica sobre

Hormigón, carpetas cementicias, chapa, membranas existentes firmes y superficies expuestas a sol, lluvia y dilatación térmica.

No aplicar sobre

Superficies húmedas, flojas o con polvo. Reparar fisuras y sellar juntas antes de impermeabilizar.



Aplicación en obra

Dos manos cruzadas con rodillo sobre losa preparada.

01

Tecnología híbrida

Acrílico de alta elasticidad y poliuretano de grado industrial: mayor elongación y resistencia. Acompaña los movimientos de la estructura sin agrietarse.

02

Blanco reflectante

El color blanco reduce la temperatura superficial del techo. Buena resistencia a la radiación UV y a la intemperie.

03

Base agua, bajo olor

Aplicación en frío con rodillo, sin equipos especiales ni solventes. No inflamable.

BALDE

10 litros

20 m²

POR MANO

Para techos chicos, balcones y reparaciones. Dos manos: un balde cada 10 m².

BALDE

20 litros

40 m²

POR MANO

La presentación de obra. Dos manos: un balde cada 20 m² de techo.

COMPOSICIÓN

Acrílico de alta elasticidad y poliuretano de grado industrial, base acuosa

DILUCIÓN

No se diluye

MANOS SUGERIDAS

Dos, cruzadas

ENTRE MANOS

4 a 6 h

SECADO AL TACTO

2 a 4 h

CURADO TOTAL

7 días

REFUERZO (OPTATIVO)

Malla tramada en juntas y fisuras

VIDA ÚTIL EN ENVASE

12 meses cerrado, al resguardo del sol y heladas

¿Cuánto necesita? Divida los m² del techo por 40 (balde de 20 L) o por 20 (balde de 10 L) y multiplique por dos manos. Ejemplo: 40 m² de techo llevan dos baldes de 20 L. El cotizador de www.lecatex.com.ar hace la cuenta.

Colores disponibles



Blanco



Gris Claro



Gris Oscuro



Beige



Bordó

Productos complementarios

Sellador de Grietas y Fisuras

Manga de caucho para cerrar fisuras, uniones y encuentros con caños antes de impermeabilizar.

Malla tramada (optativa)

Refuerzo opcional: se embebe en el producto fresco sobre juntas, encuentros y fisuras cuando se busca mayor resistencia mecánica.

Membrana de Caucho ImpermaFlex Ultra

Alternativa 100 % caucho para techos con más movimiento o presupuesto ajustado. Consulte cuál conviene según el techo.

01 Preparación

Superficie firme, limpia y seca, libre de polvo, grasa y partes flojas. Reparar fisuras y sellar juntas (Sellador de Grietas y Fisuras) antes de impermeabilizar.

02 Producto listo para usar

NO se diluye. Mezclar bien en el balde y aplicar tal cual viene, sin agregar agua ni ningún otro producto. Diluirla afina la película y le quita elasticidad y vida útil.

03 Refuerzo con malla (totalmente optativo)

Si se desea reforzar juntas, encuentros con muros y caños, o fisuras, embeber malla tramada en el producto fresco. No es obligatorio: la membrana impermeabiliza por sí sola.

04 Primera mano

Con rodillo, pareja, cubriendo toda la superficie y los refuerzos. Dejar secar 4 a 6 horas.

05 Segunda mano

Cruzada respecto de la primera. Secado al tacto en 2 a 4 horas; curado total a los 7 días. Evitar tránsito y lluvia hasta el curado.

Condiciones para aplicar

Clima

Aplicar entre 10 °C y 35 °C, con humedad ambiente menor al 85 % y sin amenaza de lluvia.

Superficie

Nunca sobre superficies húmedas. La base seca y firme es la clave de la adherencia.

Seguridad

Producto base agua, no inflamable y de bajo olor. Usar guantes y antiparras. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente.

En obra



Balde de 20 L

Presentación de obra: 40 m² por mano.



Techo terminado en blanco

Efecto reflectante: menor temperatura superficial.

Soporte técnico de fábrica. Ante cualquier duda durante la aplicación, Lecatex responde por WhatsApp al +54 9 11 5657-8797, con fichas técnicas y criterio de fabricante.

Ficha rápida

COMPOSICIÓN

Acrílico de alta elasticidad y poliuretano de grado industrial, base acuosa

MANOS SUGERIDAS

Dos, cruzadas

SECADO AL TACTO

2 a 4 h

DILUCIÓN

No se diluye

ENTRE MANOS

4 a 6 h

CURADO TOTAL

7 días

Preguntas frecuentes

¿La membrana híbrida es lo mismo que la poliurea?

No. La poliurea tradicional se proyecta en caliente con maquinaria de alta presión y personal muy especializado. La Híbrida de Lecatex está formulada con acrílico de alta elasticidad y poliuretano de grado industrial, en base acuosa, y se aplica en frío con rodillo, sin equipos especiales: una alternativa de alta performance con aplicación mucho más simple.

¿Cuánto rinde?

El balde de 10 L rinde 20 m² por mano y el de 20 L, 40 m² por mano. La sugerencia técnica es aplicarla en dos manos: para 40 m² de techo se necesitan dos baldes de 20 L.

¿Se diluye?

No. No se diluye con nada: se mezcla bien y se aplica tal cual viene en el balde.

¿Necesito equipos especiales?

No. Se aplica en frío con rodillo, en dos manos cruzadas. Como refuerzo optativo, en juntas, encuentros y fisuras se puede embeber malla tramada en el producto fresco.

¿Sirve para renovar una membrana vieja?

Sí. Es ideal para la renovación de membranas asfálticas o acrílicas envejecidas, siempre que estén firmes y adheridas. Las partes flojas se retiran antes.

Dónde conseguirlo

En su punto de venta

Consulte stock, presentaciones y colores disponibles en el comercio donde recibió esta guía.

Cotizador online

En www.lecatex.com.ar/cotizador calcula la cantidad exacta de producto para su obra en un minuto.

Lecatex

www.lecatex.com.ar · Instagram @lecatexrevestimientos · Fábrica en Pilar, Buenos Aires.