



Lecatex

REVESTIMIENTOS TEXTURADOS

GUÍA DEL PRODUCTO • IMPERMEABILIZANTES

Membrana **en Pasta**

Impermeabilizante de alto rendimiento y consistencia pastosa, listo para usar. Forma una barrera flexible y resistente contra la humedad y las filtraciones en techos y terrazas.

20 a 30 m²

por mano, balde de 30 kg

Sin escurrimientos

buen espesor en menos manos

Transitable

techos y terrazas

Espesor y precisión **donde hace falta**

Cuando el techo empieza a mostrar fisuras y las primeras manchas de humedad, conviene actuar antes de que la filtración avance. La Membrana en Pasta es un impermeabilizante de **alto rendimiento y gran versatilidad** que forma una barrera flexible y resistente contra la humedad y las filtraciones.

Su consistencia pastosa la hace muy fácil de trabajar: permite cubrir grietas, fisuras y zonas problemáticas con precisión, sin escurrimientos, y lograr buen espesor en menos manos. Fabricada por Lecatex en Pilar, Buenos Aires, con control de calidad en cada lote.

Ideal para

Impermeabilizar techos y terrazas, mantenimiento preventivo de cubiertas, sellado de zonas con fisuras y reparaciones puntuales donde se necesita espesor y precisión.

Se aplica sobre

Losas, carpetas cementicias, techos, terrazas, paredes y balcones. Alta adherencia sobre distintos materiales.

Refuerzo

Para mayor resistencia mecánica, una o dos capas de geotextil pegadas con la segunda y tercera mano.



Balde de 30 kg

Lista para usar, impermeable y transitable.

01

Resistencia climática

Excepcional resistencia a los cambios climáticos y a la intemperie.

02

Barrera flexible

Acompaña los movimientos del techo sin agrietarse. Ideal para techos, terrazas, paredes y balcones.

03

Alta adherencia

Sobre distintos materiales. Previene filtraciones y prolonga la vida útil de las superficies.

BALDE

30 kg

20 a 30 m²

POR MANO

La presentación única. Entre 3 y 5 manos según el sistema: la primera diluida como imprimación.

CONSISTENCIA

Pastosa, lista para usar

MANOS SIGUIENTES

2 a 4, sin diluir o hasta 5 % de agua

ESPESOR POR MANO

Hasta 400 a 500 micrones

HERRAMIENTAS

Rodillo o pincel

PRIMERA MANO

Diluida 10 a 20 % con agua (imprimación)

ENTRE MANOS

6 a 12 h (4 a 6 h tras la imprimación)

REFUERZO

Geotextil, una o dos capas cruzadas

COLORES

Blanco y Gris

¿Cuánto necesita? Tome 20 a 30 m² por mano y multiplique por la cantidad de manos del sistema (mínimo tres: imprimación más dos). Un techo de 50 m² con tres manos lleva 5 a 8 baldes de 30 kg según la rugosidad. El cotizador de www.lecatex.com.ar hace el cálculo exacto.

Colores disponibles



Blanco



Gris

Productos complementarios

Sellador de Grietas y Fisuras

Para cerrar grietas profundas, uniones y encuentros con caños antes de la membrana.

Geotextil

Una o dos capas solapadas y cruzadas, pegadas con la segunda y tercera mano, para mayor resistencia mecánica.

Membrana de Caucho o Híbrida

Lecatex lo asesora para elegir entre membrana en pasta, líquida de caucho o híbrida de poliuretano según el techo y el presupuesto.

01 Preparación

Superficie firme, limpia y seca, sin polvo ni partes flojas. Reparar grietas y agujeros y dejar secar.

02 Mezclado

Mezclar hasta homogeneizar color y viscosidad.

03 Imprimación

Primera mano diluida con 10 a 20 % de agua, con rodillo o pincel, haciendo hincapié en las zonas con fisuras. Dejar secar 4 a 6 horas.

04 Manos de cuerpo

Aplicar 2 a 4 manos sin diluir (o hasta 5 % de agua), cruzadas, dejando 6 a 12 horas entre manos y sin superar los 400 a 500 micrones por mano.

05 Refuerzo (opcional)

Para mayor resistencia mecánica, colocar una o dos capas de geotextil solapadas y cruzadas, pegándolas con la segunda y tercera mano, y aplicar una mano final de terminación.

Condiciones para aplicar

Clima

No aplicar con pronóstico de lluvia ni con humedad relativa ambiente mayor al 80 %.

Temperatura

Entre 3 °C y 40 °C. Fuera de ese rango el secado y la adherencia se ven afectados.

Herramientas

Lavar herramientas y superficies manchadas con agua y detergente antes de que el producto seque.

En obra



Terminación en blanco

Barrera flexible y continua.



Presentación

Balde de 30 kg, listo para usar.

Soporte técnico de fábrica. Ante cualquier duda durante la aplicación, Lecatex responde por WhatsApp al +54 9 11 5657-8797, con fichas técnicas y criterio de fabricante.

Ficha rápida

CONSISTENCIA

Pastosa, lista para usar

MANOS SIGUIENTES

2 a 4, sin diluir o hasta 5 % de agua

ESPESOR POR MANO

Hasta 400 a 500 micrones

PRIMERA MANO

Diluida 10 a 20 % con agua (imprimación)

ENTRE MANOS

6 a 12 h (4 a 6 h tras la imprimación)

REFUERZO

Geotextil, una o dos capas cruzadas

Preguntas frecuentes

¿Cuánto rinde la membrana en pasta?

El balde de 30 kg rinde entre 20 y 30 m² por mano.

¿Qué ventaja tiene frente a la membrana en rollo?

Se aplica como una pintura espesa, sin calor ni soldaduras: copia cualquier forma del techo, no deja uniones y es ideal para reparaciones y mantenimiento.

¿Dónde se puede usar?

Techos, terrazas y superficies expuestas que necesiten protección duradera contra filtraciones y humedad. También paredes y balcones.

¿En qué se diferencia de la membrana de caucho y de la híbrida?

La pasta da más espesor y precisión en zonas con fisuras; la de caucho es la más elástica y adherente sobre chapa; la híbrida es la de mayor performance en blanco reflectante. Lecatex lo asesora según el techo.

Dónde conseguirlo

En su punto de venta

Consulte stock, presentaciones y colores disponibles en el comercio donde recibió esta guía.

Cotizador online

En www.lecatex.com.ar/cotizador calcula la cantidad exacta de producto para su obra en un minuto.

Lecatex

www.lecatex.com.ar • Instagram
@lecatexrevestimientos • Fábrica en
Pilar, Buenos Aires.